



SCHICHTENVERZEICHNIS

Labor-Nr. **0528/20**
 Kern Nr. **BK 1**
 Seite: **1 von 14**

Auftraggeber: Hamburger Hochbahn
Bauvorhaben: Hamburger Hochbahn, Neubahn U5 Ost, Überseering City Nord
Entnahmedatum: 28.09.2020 **Abschnitt:** **Richtung:** Richtung Nord.
Station: Bushaltestelle

1		2	3
Bis . . . cm unter Ansatzpunkt	Schichtdicke	a) Labor-Nr.:0528/20 b) Beschreibung:	
2,8	2,8	0528/20-1 Gussasphalt Aufheller / Diabas / HOS	
8,0	5,2	0528/20-2 Deckschicht 0/11 Dia, (Kiessplitt)	
13,6	8,4	0528/20-3 Asphaltbinder 0/16 Diabas, (Kiessplitt)	
24,0	15,6	0528/20-4 Asphalttragschicht 0/22 (Kiessplitt)	
42	26	0528/20-11 Kiestragschicht Kies-Sand-Gemisch	
> 79	> 53	0528/20-12 Sand-Kies/Schluff-Gem. Schicht aus frostunempf. Material	

Deckschicht
 Binderschicht
 Tragschicht
 :Kies-Sand-Gem.
 :Sand

: Rissverläufe





SCHICHTENVERZEICHNIS

Labor-Nr. 0529/20
Kern Nr. BK 2
Seite: 2 von 14

Auftraggeber: Hamburger Hochbahn
Bauvorhaben: Hamburger Hochbahn, Neubahn U5 Ost, Überseering City Nord
Entnahmedatum: 28.09.2020 **Abschnitt:** **Richtung:** Richtung Süd
Station: Kurz vorm Linksabbieger

1		2	3
Bis . . . cm unter Ansatzpunkt	Schichtdicke	a) Labor-Nr.:0529/20 b) Beschreibung:	
4,3	4,3	0529/20-1 Gussasphalt 0/11 Aufheller / Dia. / (HOS)	
11,1	6,8	0529/20-2 Asphaltbinder 0/16 Diabas	
22,5	11,4	0529/20-3 Asphalttragschicht 0/22 (Kiessplitt)	
42	20	0529/20-11 Kiestragschicht Kies-Sand-Gemisch	
60	18	0529/20-12 Sand-Kies/Schluff-Gem. Schicht aus frostunempf. Material	
> 80	> 20	0529/20-13 Untergrund (Sand)	

Deckschicht
 Binderschicht
 Tragschicht
 :Kies-Sand-Gem.
 :Sand

: Rissverläufe





SCHICHTENVERZEICHNIS

Labor-Nr. 0529/20
Kern Nr. BK 3
Seite: 3 von 14

Auftraggeber: Hamburger Hochbahn
Bauvorhaben: Hamburger Hochbahn, Neubahn U5 Ost, Überseering City Nord
Entnahmedatum: 28.09.2020 **Abschnitt:** **Richtung:** Richtung Nord
Station: Überseering Tor 1 Parkhaus

1		2	3
Bis . . . cm unter Ansatzpunkt	Schichtdicke	a) Labor-Nr.:0530/20 b) Beschreibung:	
3,6	3,6	0530/20-1 Gussasphalt 0/11 <i>Aufheller/ Dia / (HOS)</i>	
7,0	3,4	0530/20-2 Asphaltbinder 0/16 <i>Diabas, Kiessplitt</i>	
21,5	14,5	0530/20-3 Asphalttragschicht 0/22 <i>Kiessplitt</i>	
> 35	> 14	0530/20-11 <i>Sand-Kies/Schluff-Gem.</i> Schicht aus frostunempfl. Material	

Deckschicht
 Binderschicht
 Tragschicht
 :Kies-Sand-Gem.
 :Sand

: Rissverläufe





SCHICHTENVERZEICHNIS

Labor-Nr. 0531/20
Kern Nr. BK 4
Seite: 4 von 14

Auftraggeber: Hamburger Hochbahn
Bauvorhaben: Hamburger Hochbahn, Neubahn U5 Ost, Überseering City Nord
Entnahmedatum: 28.09.2020 **Abschnitt:** **Richtung:** Richtung Nord
Station: Ergo Schild 3.Spur

1		2	3
Bis . . . cm unter Ansatzpunkt	Schichtdicke	a) Labor-Nr.:0531/20 b) Beschreibung:	
2,0	2,0	0531/20-1 Gussasphalt 0/8 Aufheller/ Dia /(HOS)	
4,5	2,5	0531/20-2 Asphaltbinder 0/16 Dia,Kiessplitt	
17,0	12,5	0531/20-3 Asphalttragschicht 0/22 (Kiessplitt)	
33	16	0531/20-11 Kiestragschicht Kies-Sand-Gemisch	
> 50	> 17	0531/20-12 Sand-Kies/Schluff-Gem. Schicht aus frostunempf. Material	

Deckschicht
 Binderschicht
 Tragschicht
 :Kies-Sand-Gem.
 :Sand

: Rissverläufe





SCHICHTENVERZEICHNIS

Labor-Nr. 0532/20
Kern Nr. BK 5
Seite: 5 von 14

Auftraggeber: Hamburger Hochbahn
Bauvorhaben: Hamburger Hochbahn, Neubahn U5 Ost, Überseering City Nord
Entnahmedatum: 28.09.2020 **Abschnitt:** **Richtung:** Richtung Süd
Station: Linksabbieger Richtung New York Ring

1		2	3
Bis . . . cm unter Ansatzpunkt	Schichtdicke	a) Labor-Nr.:0532/20 b) Beschreibung:	
3,3	3,3	0532/20-1//3 Gussasphalt 0/11 Aufheller / Dia / (HOS)	
9,2	5,9	0532/20-2//3 Asphaltbinder 0/16 Dia, (Gab)	
23,5	14,3	0532/20-3//3 Asphalttragschicht 0/22 (Kiessplitt)	
38	14	0532/20-11 Kiestragschicht Kies-Sand-Gemisch	
60	23	0532/20-12 Sand-Kies/Schluff-Gem. Schicht aus frostunempf. Material	
> 80	> 20	0532/20-13 Sand-Kies/Schluff-Gem. Schicht aus frostunempf. Material	

Deckschicht
 Binderschicht
 Tragschicht
 :Kies-Sand-Gem.
 :Sand

: Rissverläufe





SCHICHTENVERZEICHNIS

Labor-Nr. 0533/20
Kern Nr. BK 6
Seite: 6 von 14

Auftraggeber: Hamburger Hochbahn
Bauvorhaben: Hamburger Hochbahn, Neubahn U5 Ost, Überseering City Nord
Entnahmedatum: 28.09.2020 **Abschnitt:** **Richtung:** Richtung Süd
Station: 3. Spur

1		2	3
Bis . . . cm unter Ansatzpunkt	Schichtdicke	a) Labor-Nr.:0533/20 b) Beschreibung:	
4,5	4,5	0533/20-1 Gussasphalt 0/8 Aufheller / Dia / (HOS)	
10,5	6,0	0533/20-2 Asphaltbinder 0/16 Dia, (Kiessplitt)	
21,0	10,5	0533/20-3 Asphalttragschicht 0/22 (Kiessplitt)	
23	2	0533/20-11 Kiestragschicht Kies-Sand-Gemisch	
55	32	0533/20-12 Kiestragschicht Kies-Sand-Gemisch	
>80	> 25	0533/20-13 Sand-Kies/Schluff-Gem. Schicht aus frostunempf. Material	

Deckschicht
 Binderschicht
 Tragschicht
 :Kies-Sand-Gem.
 :Sand

: Rissverläufe





SCHICHTENVERZEICHNIS

Labor-Nr. 0534/20
Kern Nr. BK 7
Seite: 7 von 14

Auftraggeber: Hamburger Hochbahn
Bauvorhaben: Hamburger Hochbahn, Neubahn U5 Ost, Überseering City Nord
Entnahmedatum: 28.09.2020 **Abschnitt:** **Richtung:** Richtung Süd
Station: vor Haltestelle New York Ring

1		2	3
Bis . . . cm unter Ansatzpunkt	Schichtdicke	a) Labor-Nr.:0534/20 b) Beschreibung:	
2,8	2,8	0534/20-1 Gussasphalt 0/11 Aufheller / Dia. / (HOS)	
10,0	7,2	0534/20-2 Asphaltbinder 0/16 Dia. (Kiessplitt)	
23,5	13,5	0534/20-3 Asphalttragschicht 0/22 (Kiessplitt)	
30	6	0534/20-11 Kiestragschicht Kies-Sand-Gemisch	
53	24	0534/20-12 Kiestragschicht Kies-Sand-Gemisch	
> 82	> 29	0534/20-13 Sand-Kies/Schluff-Gem. Schicht aus frostunempf. Material	

Deckschicht
 Binderschicht
 Tragschicht
 :Kies-Sand-Gem.
 :Sand

: Rissverläufe





SCHICHTENVERZEICHNIS

Labor-Nr. 0535/20
Kern Nr. BK 8
Seite: 8 von 14

Auftraggeber: Hamburger Hochbahn
Bauvorhaben: Hamburger Hochbahn, Neubahn U5 Ost, Überseering City Nord
Entnahmedatum: 28.09.2020 **Abschnitt:** **Richtung:** Richtung Nord
Station: Kreuzung Überseering New York Ring

1		2	3
Bis . . . cm unter Ansatzpunkt	Schichtdicke	a) Labor-Nr.:0535/20 b) Beschreibung:	
2,8	2,8	0535/20-1 Gussasphalt 0/8 Aufheller / Dia / (HOS)	
5,0	2,2	0535/20-2 Asphaltbinder 0/16 Dia, (Kiessplitt)	
20,0	15,0	0535/20-3 Asphalttragschicht 0/22 (Kiessplitt)	
44	24	0535/20-11 Kiestragschicht Kies-Sand-Gemisch	
> 77	> 33	0535/20-12 Sand-Kies/Schluff-Gem. Schicht aus frostunempfl. Material	

Deckschicht
 Binderschicht
 Tragschicht
 :Kies-Sand-Gem.
 :Sand

: Rissverläufe





SCHICHTENVERZEICHNIS

Labor-Nr. 0536/20
Kern Nr. BK 9
Seite: 9 von 14

Auftraggeber: Hamburger Hochbahn
Bauvorhaben: Hamburger Hochbahn, Neubahn U5 Ost, Überseering City Nord
Entnahmedatum: 28.09.2020 **Abschnitt:** **Richtung:** Richtung Süd
Station: 3. Spur geradeaus

1		2	3
Bis . . . cm unter Ansatzpunkt	Schichtdicke	a) Labor-Nr.:0536/20 b) Beschreibung:	
3,5	3,5	0536/20-1 Gussasphalt 0/11 Aufheller / Dia. / (HOS)	
7,5	4,0	0536/20-2 Asphaltbinder 0/16 Dia. (Kiessplitt)	
10,0	2,5	0536/20-3 Asphalttragschicht 0/16 (Kiessplitt)	
21,5	11,5	0536/20-4 Asphalttragschicht 0/22 Kiessplitt	
29	8	0536/20-11 Kiestragschicht Kies-Sand-Gemisch	
> 81	> 52	0536/20-12 Sand-Kies/Schluff-Gem. Schicht aus frostunempf. Material	

Deckschicht
 Binderschicht
 Tragschicht
 :Kies-Sand-Gem.
 :Sand

: Rissverläufe





SCHICHTENVERZEICHNIS

Labor-Nr. 0537/20
Kern Nr. BK 10
Seite: 10 von 14

Auftraggeber: Hamburger Hochbahn
Bauvorhaben: Hamburger Hochbahn, Neubahn U5 Ost, Überseering City Nord
Entnahmedatum: 28.09.2020 **Abschnitt:** **Richtung:** Richtung Süd
Station: Abbiegespur Sydney Straße

1		2	3
Bis . . . cm unter Ansatzpunkt	Schichtdicke	a) Labor-Nr.:0537/20 b) Beschreibung:	
4,3	4,3	0537/20-1 Gussasphalt 0/11 Aufheller / Dia. / (HOS)	
5,4	1,1	0537/20-2 Asphaltdeckschicht 0/11 Dia, Kiessplitt	
11,2	5,8	0537/20-3 Asphaltbinder 0/16 (Kiessplitt)	
17,2	6,0	0537/20-4 Asphalttragschicht 0/22 Grannit, Kies	
41	24	0537/20-11 Kiestragschicht Kies-Sand-Gemisch	
80	39	0537/20-12 Sand-Kies/Schluff-Gem. Schicht aus frostunempfl. Material	
> 83	> 3	0537/20-13 Untergrund (Auffüllung) Lehm	

Deckschicht
 Binderschicht
 Tragschicht
 : Kies-Sand-Gem.
 : Sand
 : Ton/Lehm
 : Rissverläufe





SCHICHTENVERZEICHNIS

Labor-Nr. 0538/20
Kern Nr. BK 11
Seite: 11 von 14

Auftraggeber: Hamburger Hochbahn
Bauvorhaben: Hamburger Hochbahn, Neubahn U5 Ost, Überseering City Nord
Entnahmedatum: 28.09.2020 **Abschnitt:** **Richtung:** Richtung Tchibo.
Station: Linksabbiegerspur Sydneystraße- Überseering

1		2	3
Bis . . . cm unter Ansatzpunkt	Schichtdicke	a) Labor-Nr.:0538/20 b) Beschreibung:	
4,9	4,9	0538/20-1 Gussasphalt 0/11 Aufheller / Dia. / (HOS)	
6,5	1,6	0538/20-2 Asphaltdecksschicht 0/8 Dia	
11,5	5,0	0538/20-3 Asphaltbinder 0/16 Kies, Dia	
17,5	6,0	0538/20-4 Asphalttragschicht 0/22 HOS, Kies, Dia	
22,8	5,3	0538/20-5 Asphalttragschicht 0/22 HOS, Kies, Dia	
32,0	9,2	0538/20-6 Asphalttragschicht 0/16 Kies, HOS	
76	44	0538/20-11 Sand-Kies/Schluff-Gem. Schicht aus frostunempf. Material	
> 86	> 10	0538/20-12 Untergrund (Auffüllung) Lehm	

Deckschicht
 Binderschicht
 Tragschicht
 : Rissverläufe
 :Kies-Sand-Gem.
 :Sand
 :Ton/Lehmn





SCHICHTENVERZEICHNIS

Labor-Nr. 0539/20
Kern Nr. BK 12
Seite: 12 von 14

Auftraggeber: Hamburger Hochbahn
Bauvorhaben: Hamburger Hochbahn, Neubahn U5 Ost, Überseering City Nord
Entnahmedatum: 28.09.2020 **Abschnitt:** **Richtung:** Richtung Tchibo
Station: linke Spur Sydney Straße vom Überseering kommend

1		2	3
Bis . . . cm unter Ansatzpunkt	Schichtdicke	a) Labor-Nr.:0539/20 b) Beschreibung:	
3,4	3,4	0539/20-1 Gussasphalt 0/11 Aufheller / Dia / (HOS)	
7,1	3,7	0539/20-2 Asphaltdeckschicht 0/8 Dia, (Kies)	
23,0	15,9	0539/20-3 Asphalttragschicht 0/22 Granit, Kies	
>90	> 67	0539/20-11 Sand-Kies/Schluff-Gem. Schicht aus frostunempf. Material	

Deckschicht
 Binderschicht
 Tragschicht
 :Kies-Sand-Gem.
 :Sand

: Rissverläufe





SCHICHTENVERZEICHNIS

Labor-Nr. 0540/20
 Kern Nr. BK 13
 Seite: 13 von 14

Auftraggeber: Hamburger Hochbahn
Bauvorhaben: Hamburger Hochbahn, Neubahn U5 Ost, Überseering City Nord
Entnahmedatum: 28.09.2020 **Abschnitt:** **Richtung:** Tchibo-Gelände
Station: Tchibo Wendehammer

1		2	3
Bis . . . cm unter Ansatzpunkt	Schichtdicke	a) Labor-Nr.:0540/20 b) Beschreibung:	
5,5	5,5	0540/20-1 Gussasphalt 0/8 Aufheller / Andesit	
8,5	3,0	0540/20-2 Asphaltdeckschicht 0/11 Porphyrit	
21,0	12,5	0540/20-3 Asphalttragschicht 0/22 Kies(Splitt)	
33,0	12,0	0540/20-4 Asphalttragschicht 0/22 Kies(Splitt)	
>80	>47	0540/20-11 Sand-Kies/Schluff-Gem. Schicht aus frostunempf. Material	

Deckschicht
 Binderschicht
 Tragschicht
 :Kies-Sand-Gem.
 :Sand

: Rissverläufe





SCHICHTENVERZEICHNIS

Labor-Nr. 0541/20
Kern Nr. BK 14
Seite: 14 von 14

Auftraggeber: Hamburger Hochbahn
Bauvorhaben: Hamburger Hochbahn, Neubahn U5 Ost, Überseering City Nord
Entnahmedatum: 28.09.2020 **Abschnitt:** **Richtung:** Richtung Süd
Station: Rechtsabbieger Richtung Jähning

1		2	3
Bis . . . cm unter Ansatzpunkt	Schichtdicke	a) Labor-Nr.:0541/20 b) Beschreibung:	
5,4	5,4	0541/20-1 Gussasphalt 0/11 Aufhellert / Andesit	
8,3	2,9	0541/20-2 Asphaltdeckschicht 0/11 Dia	
13,0	4,7	0541/20-3 Asphaltbinder 0/16 Kies, Dia	
25,4	12,4	0541/20-4 Asphalttragtragschicht 0/22 Kies	
61	36	0541/20-11 Kiestragschicht Kies-Sand-Gemisch	
> 80	> 19	0541/20-12 Sand-Kies/Schluff-Gem. Schicht aus frostunempf. Material	

Deckschicht
 Binderschicht
 Tragschicht
 :Kies-Sand-Gem.
 :Sand

: Rissverläufe

